

Műszaki adatlap

SUPER MSZ EN 13963



Jellemző tulajdonságok:

Gipszkarton lapok hézagolására szolgál. Elő- és utóhézagoláshoz is használható hézagerősítő szalaggal.

Tűzvédelmi osztály:
Termékcsoport:

A1
Gipszkarton lemezek fugázóanyagai.

Összetevők:	Kálciumszulfát különböző hidrát fokozatokon adalékokkal.
Kiszerezések:	2,5 kg; 5 kg; 25 kg
Anyagszükséglet	0,3 kg/m ² /mm
Bedolgozhatósági idő	kb. 40 perc
Felhasználási terület:	Hézagológipsz a Rigips gipszkarton lapokhoz, kizárólag hézagerősítő csík alkalmazásával. Könnyebben bedolgozható, egyszerűen bekeverhető, bármelyik réteghez.
Bekeverés:	Tiszta edényben kb. 4 liter tiszta vízben (mindenféle adalék nélkül) 5 kg Rigips Super hézagológipszet egyenletesen elteríteni úgy, hogy a felületen vékony vízréteg maradjon, majd 3 percig várni kell. Kézzel vagy gépi keverőszárral simára kell keverni. Amennyiben az anyag túl kemény lett, víz hozzáadásával nem hígítható, túl híg anyag esetén szabad gipszet hozzáadni, de ez a kötési idő kezdetét lerövidíti. A készre kevert anyag bedolgozására 40 perc áll rendelkezésre.
Bedolgozás:	1. glettelés: Hézagot ki kell tölteni Super gipsszel és az erősítő csíkot, a spatulya könnyed nyomásával egyszer folyamatosan végighúzva beleágyazni. 2. glettelés: A megszáradt első réteg után kb. 25 cm szélességgel a második réteg felhordása. El kell kerülni a lerakódásokat, az egyenetlenségeket le kell csiszolni. 3. glettelés: Szükség esetén 3. rétegben utóglettelést alkalmazunk.
Hasznos tanácsok:	Amennyiben különösen sima felületet kívánunk elérni az utógletteléshez célszerű Rigips ProFinish készrekevert glettet használni.

	Nem alkalmas gépi feldolgozásra.
Tárolási információ:	Száraz helyen tárolandó.
Szavatossági idő:	Legalább 12 hónap, bontatlan zsákban, felbontás után 3 hónap.