

## EXPRESSZ SZANITER SZILIKON

1 / 2 Oldal

### Ecetsavas és fungicid tartalmú szilikon

#### Műszaki adatok:

Bázis	Polisziloxán
Konzisztencia (Állag)	Stabil paszta
Kötési rendszer	Légnedvességgel való polimerizáció
Bőrképződés (*)	Kb. 5 perc (20°C/65% relatív nedvesség)
Kötési sebesség (*)	2 mm/3h (20°C/65% relatív nedvesség)
Térfogat veszteség (teljes kötés után)	Nincs
Keménység	25±5 Shore A
Fajsúly	1,03 g/ml (transzp.), 1,25 g/ml (színezett)
Hőmérsékleti ellenállás	-60°C-től +200°C-ig
Rugalmas visszaugrás	>90%
Maximális deformáció	25%
Rugalmassági modulus 100%	0,40 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)
Maximális húzófeszültség	1,6 N/mm <sup>2</sup> (DIN 53504)
Szakadási nyúlás	>500 % (DIN 53504)

#### Termék:

Az Expressz szaniter szilikon egy kiváló minőségű, ecetsav tartalmú, egy komponenses tömítőanyag, speciálisan gyors vízállósági jellemzővel.

#### Tulajdonságok:

- Könnyű alkalmazhatóság
- Szín tartó, UV- álló
- A kikeményedés után rugalmas marad.
- Nagyon jó tapadás sok fajta alapfelülethez.
- Ecet szagú
- 2 óra után vízálló

#### Alkalmazások:

Szaniter helységekben lévő fugák tömítésére.

#### Csomagolás:

Szín: fehér

Csomagolás: 300 ml

#### Eltarthatóság:

12 hónap bontatlan csomagolásban, hűvös és száraz helyen, +5°C és +25°C közötti hőmérsékleten tárolva. Fagymentes helyen.

#### Felületek:

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.

*Típus:* valamennyi szokásos felület (kivéve PVC).

*A felület állapota:*

*tiszta, száraz, por- és zsírmentes*

*Előkészítés:* a porózus felületek alapozása Primer 300 alapozóval (lásd a Soudal Primer táblázatot), nem porózus felületekhez alapozó nem szükséges. Javasolunk egy előzetes összeférhetőségi vizsgálatot.

#### Illesztési méret:

*Minimális szélesség:* 5 mm

*Maximális szélesség:* 30 mm

*Minimális mélység:* 5 mm

*Javaslat:* 2 x mélység = szélesség

#### Alkalmazás:

*Módszer:* kinyomó pisztoly

*Alkalmazási hőmérséklet:* +1°C-től +30°C-ig

*Tisztítás:* lakkbenzinnel közvetlenül a használat után

*Megmunkálás:* szappanos víz a bőrsődés előtt

*Javítás:* saját anyagával.

#### Munkavédelmi ajánlás:

Tartsa be a szokásos ipari higiéniát.

#### Címketartalom:

---

## EXPRESSZ SZANITER SZILIKON

---

2 / 2 Oldal

Szimbólum: nincs

R-mondat: nincs

S-mondat: nincs

**Megjegyzések:**

- Az ecetsav tartalma miatt, egyes fémek elszíneződhetnek (pl. horgany, réz, ólom).
- Gombásodás gátlóhatás Belgium: 2490 Szab.szerint

Megjegyzés: Az ebben a dokumentumban megadott útmutatások a kísérleteink és a tapasztalataink eredménye, és jóhiszeműen terjesztettük elő. Az anyagok és a hordozófelületek különbözősége és a lehetséges alkalmazások nagy száma miatt, amelyek ellenőrzési körünkön kívül esnek, mi nem vállalhatunk semmilyen felelősséget a kapott eredményekért. Minden esetben javasoljuk előzetes kísérletek végrehajtását.